



ALBCEM BETON-ESTRICH C25/30

Sack à 30 kg

ARTIKEL-NR.: 05170505

Kategorien: [Beton-Estrich und Mauermörtel](#),
[Bauchemie](#)

BESCHREIBUNG

ALBCEM Beton-Estrich C25/30 universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Anwendung:

- universeller Einsatz für alle Betonarbeiten nach DIN 1045 (C25/30 XC4, XF1)
- als Feinbeton für Kleinfundamente und Reparaturen
- zum Einbetonieren von Zaunpfählen, Verkehrsschilder etc.
- als Verbundestrich oder schwimmender Estrich
- als Ausbesserung für Fußböden in Keller, Garagen, Werkstätten

Eigenschaften:

Einfach anzumischen, leichte Verarbeitung, hohe Festigkeit, mineralisch.

Technische Daten:

- Festigkeitsklassen: Trockenbeton C25/30 XC4, XF1 nach DIN EN 206-1 // Estrichmörtel CT-C25-F4* gem. DIN EN 13813:2002
- Druckfestigkeit - Beton: mindestens 30 N/mm² nach 28 Tagen
- Körnung: 0 bis 8 mm (mehrfach gebrochenes Korn)
- Verarbeitungstemperatur: > + 5° C < 30° C
- Verarbeitungszeit: je nach Umgebungstemperatur bis zu 1 Stunde

- Mischzeit: ca. 2 - 3 Minuten
 - Ergiebigkeit: ca. 15 Liter Frischmörtel je 30-kg-Sack, bei Zugabe von ca. 3 Liter Anmachwasser
 - Verbrauch: ca. 20 kg Trockenmörtel / m² / cm Schichtdicke (entspricht ca. 10 Liter Frischmörtel)
- *= Leistungserklärungsnummer 10572-79057

Zusammensetzung:

- Bindemittel gemäß DIN EN 197
- mineralische Zuschlagstoffe gemäß DIN EN 12620
- güteüberwacht
- chromatarm gem. TRGS 613

Lieferform:

- 30 kg Papiersack
- 42 Sack / Palette

Weitere Informationen im technischen Merkblatt. Bei Bedarf bitte anfordern.