



BITUMIT 1K / BITUMIT 1K PREMIUM BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG

Gebinde à 30 Liter

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Bituminöse Bauwerksabdichtung](#), [Bauchemie](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Variante
	05051073			Gebinde à 30 Liter BITUMIT 1K	
	05051069			Gebinde à 30 Liter BITUMIT 1K PREMIUM	



BESCHREIBUNG

Einkomponentige, kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung (**PMBC**) zur erdberührten Bauwerksabdichtung gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533 - auch gegen mäßig drückendes Wasser. Schützt erdberührte Bauteile nach DIN 18533 Teil 3 dauerhaft im Anwendungsbereich **W1-E** (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser), **W2.1-E** (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe), **W3-E** (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) und **W4-E** (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel, nicht in und unter Wänden). Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Polystyrolhaltig
- Rissüberbrückend und flexibel
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Standfestigkeit
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Gebrauchsfertig
- Radondicht
- Frost- und tausalzbeständig
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Voranstrich mit **BITUMIT-Voranstrich / BITUMIT-Voranstrich UNIVERSAL**.

Verpackungseinheiten: 1 Gebinde = 30 Liter / 1 Palette = 18 Gebinde

Anwendungsbereiche nach DIN 18533

erdberührte Wände, Wandsockel, Bodenplatten,
erdüberschüttete Decken

Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533

W1-E, W2.1-E (mit Armierungsgewebe),
W3.E (mit Armierungsgewebe), W4.E (nur am
Wandsockel)

Verbrauch bei Wassereinwirkungsklasse

W1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes
Wasser

ca. 3,6 Liter / m²

W2.1-E mäßig drückendes Wasser bis 3 m
Eintauchtiefe

ca. 4,7 Liter / m²
(Einlage von Armierungsgewebe erforderlich)

W3-E nicht drückendes Wasser auf
erdüberschütteten Decken

ca. 4,7 Liter / m²
(Einlage von Armierungsgewebe erforderlich)

W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am
Wandsockel

ca. 3,6 Liter / m²

Kratzspachtelung

ca. 1 – 2 Liter / m²

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

BITUMIT VORANSTRICH UNIVERSAL



- [AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

CONSEAL DICHTBAND



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

PMBC ARMIERUNGSGEWEBE, WEISS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

PMBC FUGENDICHTBAND



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SCHICHTDICKEN-MESSWERKZEUG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

SCHICHTSTÄRKENKELLE

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Variante

BITUMIT 1K, BITUMIT 1K PREMIUM